

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



219UP

Resistenza	N/mm ²	>550
Limite Elastico	N/mm ²	>350
Allungamento (5d)	%	>30

Ø
(mm)

2.4

3.2

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :

ER 310

EN-ISO 14343-A :

S 25 20

Flusso: KOY 605, KOY 605F

Campo di impiego

Unioni di acciai austenitici refrattari tipo AISI 310-310S.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016