SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

214UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>550	
Limite Elastico	N/mm²	>350	2.4
Allungamento (5d)	%	>30	3.2
			4

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 347 Si

EN-ISO 14343-A :
S 19 9 Nb Si

Flusso: KOY 605T, KOY 605F

Campo di impiego
Saldatura di acciai stabilizzati al titanio o al niobio tipo AISI 347 e AISI 321.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016