

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>520
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>300
Allungamento (5d)	%	>30

Ø  
(mm)

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**

ER 317 L

0.8  
1  
1.2  
1.6

**EN-ISO 14343-A :**

G (18 15 3 L)

Gas: Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>, Miscela  
Argon-2%CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai inox austenitici al Cr-Ni-Mo della serie AISI 317-317L.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/08/2021