

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :

1.4016

*Dopo PWHT 800°C/2h*

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	540	0.8
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	340	1
Allungamento (5d)	%	20	1.2
Durezza DOPO PWHT	HB	150	1.6
Durezza DOPO	HB	240	

SALDATURA

Gas: Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>, Miscela Argon-2%CO<sub>2</sub>

Ø  
(mm)

**Campo di impiego**

Riporti resistenti all'usura a caldo e all'ossidazione fino a 950°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020