

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :
1.4016

Dopo PWHT 800°C/2h

Resistenza	N/mm ²	540	2.4
Limite Elastico	N/mm ²	340	3.2
Allungamento (5d)	%	20	4
Durezza DOPO PWHT	HB	150	
Durezza DOPO	HB	240	
SALDATURA			

Flusso: KOY 611

Campo di impiego

Riperti resistenti all'usura a caldo e all'ossidazione fino a 950°C.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/07/2016