

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>550		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>350		0.8
Allungamento (5d)	%	>20		1
				1.2
				1.6

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**

~ER 310

**EN-ISO 14343-A :**

G 25 20 Mn

Gas: Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>, Miscela  
Argon-2%CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Unioni su acciai inox serie AISI 310 con elevata resistenza al calore ed alla ossidazione a caldo.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/08/2021