SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

215UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>520	
Limite Elastico	N/mm²	>320	2.4
Allungamento (5d)	%	>30	3.2

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 309L

EN-ISO 14343-A :
S 23 12 L

Flusso: KOY 605, KOY 605F

Campo di impiego
Saldatura eterogenea tra acciai al carbonio o bassolegati e acciai inox tipo AISI 304-304L.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016