

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



Durezza

HB

325 - 375

Ø  
(mm)

1.2

1.6

**EN 14700 :**

SZ Fe 2

**WERKSTOFF n. :**

1.8405

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela  
Argon-2%O2

**Campo di impiego**

Filo bassolegato al solo cromo per ricariche resistenti a forti colpi e all'abrasione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/04/2022