

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

50

Ø  
(mm)

1.2

1.6

**EN 14700 :**

S Fe2

**WERKSTOFF n. :**

1.8425

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela  
Argon-2%O2

**Campo di impiego**

Bassolegato al cromo per ricariche resistenti all'abrasione e a forti colpi.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/04/2022