SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO AL CARBONIO

2202A

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	530 - 680	
Limite Elastico	N/mm²	>460	0.8
Allungamento (5d)	%	>22	1
Resilienza KV	J (-40ºC)	>47	1.2

AWS-ASME II C. SFA 5.18 :
ER 70S-6

EN-ISO 14341-A :
G 46 4M21 4Si1

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Filo pieno non ramato per la saldatura universale di acciai al carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/12/2020