

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :
1.4115

Dopo PWHT 760°C/2h

Resistenza	N/mm ²	700	1.2
Limite Elastico	N/mm ²	500	1.6
Allungamento (5d)	%	15	
Durezza DOPO PWHT	HB	200	
Durezza DOPO	HB	440	

SALDATURA

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura metallo su metallo a temperature di lavoro di 500-600°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2022