RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO

226UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	650	
Limite Elastico	N/mm²	450	2.4
Allungamento (5d)	%	15	3.2
Durezza DOPO SALDATURA	HB (20ºC)	350	
Durezza DOPO PWHT	HB	180	

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego

Riporti su acciaio al carbonio e bassolegati, resistenti alla corrosione da acqua, gas e vapore.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/06/2008