RIPORTO FILO PIENO GMAW BASE FERRO				Ø
WERKSTOFF n. : 1.4115	Dopo PWHT 760°C/2h			(mm)
	Resistenza	N/mm²	700	1.2
	Limite Elastico	N/mm²	500	1.6
	Allungamento (5d)	%	15	
	Durezza DOPO PWHT	HB	200	
	Durezza DOPO SALDATURA	НВ	440	
	Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2			

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura metallo su metallo a temperature di lavoro di 500-600°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2022