Ø RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO (mm) N/mm² Resistenza 750 N/mm² Limite Elastico 500 Allungamento (5d) % 20 1.2 Durezza DOPO 1.6 HB 500 **INCRUDIMENTO** Durezza DOPO HB 250 **SALDATURA** Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela

Argon-2%CO2

Campo di impiego

Riporti antiusura su attrezzature sottoposte ad usura ad elevate temperature di lavoro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/07/2021