RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

227R

WERKSTOFF n. :
1.4122

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	750	
Limite Elastico	N/mm²	550	1
Allungamento (5d)	%	10 - 13	1.2
Durezza DOPO SALDATURA	HRC	45	1.6

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Filo ramato per riporti resistenti all'usura metallo su metallo, anche ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 02/04/2020