RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO

227UP

WERKSTOFF n. :
1.4031

			Ø (mm)
Dopo PWHT 760ºC/2h			
Resistenza	N/mm²	590	2.4
Limite Elastico	N/mm²	440	3.2
Allungamento (5d)	%	15	
Durezza DOPO PWHT	HB	160 - 175	
Durezza DOPO SALDATURA	HB	550	

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego
Massima resistenza all'attrito volvente sotto forti carichi.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/02/2022