RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO

228UP

WERKSTOFF n. :
1.4115

Dopo PWHT 760ºC/2h

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	700	2.4
Limite Elastico	N/mm²	500	3.2
Allungamento (5d)	%	15	
Durezza DOPO PWHT	HB	200	
Durezza DOPO SALDATURA	HB	440	

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego
Riporti tenaci e resistenti all'usura metallo su metallo, anche ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/04/2020