RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

229

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	750	
Limite Elastico	N/mm²	500	1
Allungamento (5d)	%	20	1.2
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	500	1.6
Durezza DOPO SALDATURA	HB	250	

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego

Riporti antiusura su attrezzature sottoposte ad usura ad elevate temperature di lavoro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/07/2021