RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO

229UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>650	
Limite Elastico	N/mm²	>450	2.4
Allungamento (5d)	%	>15	3.2
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	450	
Durezza DOPO SALDATURA	HB	220	

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego
Ricariche in arco sommerso su attrezzature sottoposte ad usura ad elevate temperature di lavoro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/07/2016