RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

232

			Ø (mm)
Durezza	HRC	55 - 60	1.2 1.6

DIN 8555 :
MSG 3-GZ-60-T

WERKSTOFF n. :
1.2606

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo pieno ramato per riporti duri e resistenti all'usura abrasiva

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2022