RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

233

			Ø (mm)
Durezza	HRC	52 - 57	1.2 1.6

WERKSTOFF n. :
~1.2343

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Filo pieno ramato per riporti in acciaio rapido su attrezzature per stampaggio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/04/2020