RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

**234**

| | | | **Ø (mm)** |
|---|---|---|---|
| Durezza | HRC | 38 - 42 | 1.2<br>1.6 |

**WERKSTOFF n. :**
1.2367

*Gas:* Miscela Argon-CO2, Miscela Argon-2%O2

**Campo di impiego**
Ricariche su spigoli e rigenerazione di parti usurate di utensili per taglio a caldo.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/09/2021