RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

236

Durezza	HRC	45 - 50	

Ø (mm)

0.8
1
1.2
1.6
2.4

WERKSTOFF n. :
~1.2367

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Riporti su matrici di stampi e punzoni a freddo e a caldo fino a 550ºC.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/10/2021