

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

45

Ø  
(mm)

1.2

1.6

**EN 14700 :**

T Fe 3

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Riporti per usura combinata di abrasione e compressione a caldo. Applicazione specifica con robot

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/06/2016