RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE NICHEL

**238**

| | | | **Ø (mm)** |
|---|---|---|---|
| *a 700ºC* | | | |
| Resistenza | N/mm² | 820 | 1.2 |
| Limite Elastico | N/mm² | 720 | 1.6 |
| Durezza AL CUORE | HB | 250 | |
| Durezza IN SUPERFICIE | HB | 500 | |

*Gas:* Argon Puro, Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**
Riporti resistenti all'usura per compressione ad elevate temperature (1100ºC).

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/11/2021