RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE NICHEL

240

			Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	360	1 1.2 1.6
Durezza DOPO SALDATURA	HB	215	

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Riporti su attrezzature soggette ad usura da schiacciamento ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/11/2021