

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Base Nichel



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>620
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>400
Allungamento (5d)	%	>22

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350

**AWS-ASME II C. SFA 5.11 :**

~ENiCrCoMo-1

**EN-ISO 14172 :**

E-Ni6617

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe per impieghi ad alte temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 31/10/2017