SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

242

			Ø (mm)
Durezza	HRC (20ºC)	60 - 64	1.2 1.6 2.4

WERKSTOFF n. :
1.3343

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Acciaio rapido per riporti resistenti a forte abrasione da plastica e metallo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/04/2020