RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

255

			Ø (mm)
Durezza DOPO SALDATURA	HRC	53 - 56	1.2 1.6

DIN 8555 :
MF3-GF-55-ST

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Riporti antiusura su acciai per la lavorazione a caldo dei metalli.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/06/2016