RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

262

Durezza	HRC	63

Ø (mm)

1.6
2.4
2.8

EN 14700 :
T Z Fe15

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego
Lega per applicazioni soggette a forte abrasione e urto moderato a temperatura inferiore ai 450ºC.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 09/07/2019