

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.11 :**  
ENiCu-7

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>480
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>260
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	>70

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350

**EN-ISO 14172 :**  
E Ni4060

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Saldatura del Monel 400 e suo assemblaggio con leghe di Cu,Ni,acciaio  
bassolegato o inox.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020