

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



*Con miscela Argon-CO2*

Ø  
(mm)

**AWS-ASME II C. SFA 5.36 :**  
E71T1-M21A4-CS1-H4

|                   |                   |           |
|-------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 530 - 680 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | >460      |
| Allungamento (5d) | %                 | >22       |
| Resilienza KV     | J (-40°C)         | >47       |

1  
1.2  
1.6

**EN-ISO 17632-A :**  
T 46 4 P M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Filo animato rutile per saldatura di acciai al carbonio con resilienza minima di 47J fino -40°C

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 15/06/2021