RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

272L

			Ø (mm)
Durezza	HRC	60	1.2 1.6

DIN 8555 :
MF4-GF-60-ST

EN 14700 :
T Fe4

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Riporti su trancianti a freddo e soggetti ad usura metallo su metallo fino a 500ºC.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/06/2016