

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO

Ø
(mm)



290M

Come saldato

AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E110T15-M21A8-K4-H4

Resistenza	N/mm ²	770 - 900
Limite Elastico	N/mm ²	>690
Allungamento (5d)	%	>17
Resilienza KV	J (-60°C)	>47

1.2
1.6

EN-ISO 18276-A :
T 69 6 Mn2NiCrMo M M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Bassolegato metallico per saldature altoresistenti e sollecitate su materiali tipo T1.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/10/2018