RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

276

EN 14700 :
T Fe7

			Ø (mm)
Durezza	HRC (525ºC)	41	1.2
Durezza	HRC (550ºC)	40	1.6
Durezza	HRC (575ºC)	37	
Durezza	HRC (600ºC)	35	
Durezza DOPO SALDATURA	HRC	41	

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Lega resistente all'attrito metallo su metallo, alla corrosione e alla fatica termica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/11/2021