RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

278

			Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	400 - 450	1.2
Durezza DOPO SALDATURA	HB	250 - 300	1.6

DIN 8555 :
MF7-GF-250-KNP

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Ricariche resistenti ad erosione, cavitazione e corrosione su turbine per impianti idroelettrici

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/04/2020