SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

27S

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm²	>480		
Limite Elastico	N/mm²	>260	2.5	300
Allungamento (5d)	%	>30	3.2	350
Resilienza KV	J (20ºC)	>70	4	350

AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
ENiCu-7

EN-ISO 14172 :
E Ni4060

Rivestimento BASICO

Campo di impiego
Saldatura del Monel 400 e suo assemblaggio con leghe di Cu,Ni,acciaio bassolegato o inox.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020