SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO

282L

AWS-ASME II C. SFA 5.20 :
E71T-1/T-9/T-12M-JH8

EN-ISO 17632-A :
T 46 4 P M21 1 H5

Con miscela Argon-CO2

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	550 - 660	1.2
Limite Elastico	N/mm²	>460	
Allungamento (5d)	%	>22	
Resilienza KV	J (-40ºC)	>47	

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo animato rutile non ramato per la saldatura di acciai al carbonio con resistenza fino 550 N/mm²

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/06/2021