SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO

283B

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	500 - 640	
Limite Elastico	N/mm²	>420	1.2
Allungamento (5d)	%	>22	1.6
Resilienza KV	J (-40ºC)	>47	2.4

AWS-ASME II C. SFA 5.20 :
E71T-5M-JH4/E71T-5C-JH4

EN-ISO 17632-A :
T 42 4 B C M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2, CO2

Campo di impiego
Basico per saldature tenaci su acciai al carbonio con resilienza minima di 47J fino a -40ºC.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/06/2021