

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO AL CARBONIO



291CE

AWS-ASME II C. SFA 5.18 :
E70C-6M

EN-ISO 17632-A :
T 42 4 M M 3 H5

Resistenza	N/mm ²	500 - 640
Limite Elastico	N/mm ²	>420
Allungamento (5d)	%	>22
Resilienza KV	J (-40°C)	>47
Resilienza KV	J (-30°C)	>27

Ø
(mm)

1.2

1.4

1.6

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo speciale con polvere metallica per saldatura di acciai al carbonio in genere.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016