SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO

290M

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
E110C-K4-H4

EN-ISO 18276-A :
T69 6 Mn2NiCrMo M M21 1 H5H5

Come saldato

Resistenza	N/mm²	770 - 900
Limite Elastico	N/mm²	>690
Allungamento (5d)	%	>17
Resilienza KV	J (-60ºC)	>47

Ø (mm)
1.2
1.6

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Bassolegato metallico per saldature altoresistenti e sollecitate su materiali tipo T1.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/10/2018