

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



292L

AWS-ASME II C. SFA 5.20 :
E71T-1M

| | | |
|-------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 500 - 640 |
| Limite Elastico | N/mm ² | >420 |
| Allungamento (5d) | % | >20 |
| Resilienza KV | J (-20°C) | >47 |

Ø
(mm)

1.2

1.6

EN-ISO 17632-A :

T 42 2 P M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo animato rutile con superficie nichelata per la saldatura in tutte le posizioni di acciai al C.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/06/2021