SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO

290MT

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
E120C-G-H4

EN-ISO 18276-A :
T89 5 ZMn2NiCrMo M M21 1 H5

Come saldato

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	940 - 1180	1.2
Limite Elastico	N/mm²	>890	
Allungamento (5d)	%	>15	
Resilienza KV	J (20ºC)	80	
Resilienza KV	J (-50ºC)	>47	

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Bassolegato metallico per saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza fino a 1180 N/mm2.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 01/07/2020