

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



*Dopo PWHT 570-620°C/1h*

Ø  
(mm)

**AWS-ASME II C. SFA 5.36 :**  
E80T5-M21PY-GH4

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>510
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>355
Allungamento (5d)	%	>22
Resilienza KV	J (20°C)	>47

1.2  
1.6

**EN-ISO 17634-A :**  
T MoL B M21 2 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Filo animato bassolegato allo 0,5% Mo per acciai resistenti a temperature massime di 500°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/06/2021