SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO AL CARBONIO

291L

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	500 - 640	
Limite Elastico	N/mm²	>420	1.2
Allungamento (5d)	%	>22	
Resilienza KV	J (-20ºC)	>47	

AWS-ASME II C. SFA 5.18 :
E70C-6C/6M

EN-ISO 17632-A :
T 42 2 M C/M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Filo speciale con polvere metallica per saldatura di acciai al carbonio in tutte le posizioni.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/08/2020