

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



293BCE

AWS-ASME II C. SFA 5.20 :
E71T-5MJ

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	500 - 640		
Limite Elastico	N/mm ²	>420		1.2
Allungamento (5d)	%	>20		1.6
Resilienza KV	J (-20°C)	>47		2.4

EN-ISO 17632-A :
T 42 2 B M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Basico per saldature tenaci e ben penetrate su acciai al carbonio con resistenza fino a 520 N/mm².

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/04/2014