SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO AL CARBONIO

291ZS

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>470	
Limite Elastico	N/mm²	>355	1
			1.2

AWS-ASME II C. SFA 5.18 :
E70C-GS

EN-ISO 17632-A :
T 3T Z V 1 H15

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo animato metallico per la saldatura in passata singola di lamiere zincate.
Polarità DC-

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/06/2021