SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO

292L/5

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	500 - 640	
Limite Elastico	N/mm²	>420	1.2
Allungamento (5d)	%	>20	1.6
Resilienza KV	J (-20ºC)	>47	

AWS-ASME II C. SFA 5.20 :
E71T-1M

EN-ISO 17632-A :
T 42 2 P M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo animato rutile con superficie nichelata per la saldatura in tutte le posizioni di acciai al C.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/06/2021