

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**AWS-ASME II C. SFA 5.36 :**  
E81T1-M21A4-GH4

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	560 - 720
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>460
Allungamento (5d)	%	>20
Resilienza KV	J (-40°C)	>47

Ø  
(mm)

1.2  
1.6

**EN-ISO 17632-A :**  
T 46 4 Z P M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Filo animato bassolegato al Cu-Cr-Ni per acciai resistenti alla corrosione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/06/2021