SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO

293

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	550 - 650	
Limite Elastico	N/mm²	>460	1
Allungamento (5d)	%	>24	1.2
Resilienza KV	J (-30ºC)	>47	1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.20 :
E71T-1M-JH4

EN-ISO 17632-A :
T 46 3 P M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Saldature tenaci e ben penetrate su acciai al carbonio con resistenza fino a 530 N/mm².

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 26/05/2022